



FICHA TÉCNICA BARNIZ ANTIGRAFITI

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico transparente, incoloro, satinado y mate, de un componente para la protección de superficies contra pintadas de grafitis.

CAMPO DE APLICACIÓN

Protección de superficies como ladrillo, piedra, hormigón o superficies pintadas como en mercados, monumentos y fachadas en general.

Aplicable a brocha, rodillo y pistola. En el caso del mate se recomienda agitar bien el producto antes de su uso.

PROPIEDADES

Secado rápido.

Acabados satinado y mate.

Acabados de poro cerrado.

Fácil eliminación del grafiti con el limpiador antigrafiti.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Incoloro Satinado Incoloro Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	Satinado: 0,930K± 0.010Kg/l Mate:1.020 ±0.020Kg/l
Rendimiento	Superficies porosas: 7m ² /l. Superficies no porosas: 10m ² /l.
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	1h
Repintado a 20°C y 60%HR	6h
Volumen sólidos	25±2% (Satinado) 45±2% (Mate)
COV (2004/42/IIA (h) (700)	Máx. COV 700g/l.
Tª inflamación	30°C
Presentación	Metálico 750ml y 4litros

PREPARACION DE SUPERFCIES

Ladrillo, Hormigón, acero inoxidable aplicar como imprimación nuestro hidrofix clorocaucho con el fin de sellar bien el poro.

Soportes ya pintados directamente una capa.

Debido a su naturaleza se podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración por lo que se aconseja hacer ensayos previos.

En superficies grandes, las irregularidades del soporte (rugosidad, ondulaciones, porosidad) provocan diferencias en el brillo observado, especialmente en el mate, ensayar previamente ya que podría requerir una igualación de la superficie.

PRECAUCIONES

No aplicar a pleno sol para evitar ampollas y un mal acabado.

No aplicar a temperaturas por debajo de 5°C ni superiores a 35°C y siempre 3°C por encima de la temperatura de rocío.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 31.08.17

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación