



FICHA TÉCNICA BARNIZ PARQUET AGUA 1C

DESCRIPCIÓN

Se trata de un barniz en base a dispersiones acuosas de poliuretano alifático de altísima calidad.

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para la decoración de todo tipo de parquet, escaleras, juguetes de madera, suelos de corcho, barras de bar, suelos de hormigón, hormigón impreso, etc., y en especial en zonas muy transitadas en las que se requiera una especial resistencia mecánica y al tránsito.

También como barniz protector de superficies pintadas para darles mayor durabilidad.

PROPIEDADES

Elevada dureza y resistencia al rayado y desgaste.

Excelente resistencia química (café, té, productos limpieza).

Válido como fondo y acabado.

Muy buena resistencia al exterior.

Acabados de gran calidad.

Excelente adherencia.

Gran transparencia.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Brillo, Satinado y Mate
Brillo	Brillo a 20º: >70 Satinado a 60º: 40- 50 Mate a 85º: 10 - 15
Colores	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,030K± 0.010Kg/l
Rendimiento	8-10m ² /l dependiendo de la madera.
% Volumen sólidos	30±1%
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	Tacto: 30 min.
Repintado a 20°C y 60%HR	A partir de las 6h.
COV (2004/42/IIA (d) (130)	Máx. COV 64g/l.
Almacenaje	Excelente en su envase original cerrado.
Presentación	Plástico de 750ml - 4lits

PREPARACION DE SUPERFCIES DE MADERA

- La madera debe estar seca (menos de un 18% de humedad).
- La madera ha de estar libre de polvo, grasas, ceras y otras sustancias.
- Antes de aplicar el barniz se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta con lija de grano 120 para mejorar la adherencia.
- Producto listo al uso. Si se desea aplicar como fondo diluir entre un 15-20%. Para su aplicación a pistola diluir un máximo de un 5%.
- Remover bien el producto antes de su aplicación.

Maderas nuevas:

Una vez preparada la madera aplicar dos manos del barniz. Entre capa y capa se puede lijar eliminando el polvo generado. Tiempo entre capas 2h.

No aplicar si la humedad relativa es superior al 80%. Mantener una buena ventilación para conseguir un secado óptimo del barniz.

Antes de colocar muebles esperar 24h. El producto alcanza su dureza máxima a los 5 días de su aplicación en condiciones ambientales óptimas.

En zonas húmedas como baños y cocinas evitar el estancamiento de agua durante su secado. Esperar un mínimo de 15 días.

Maderas ya pintadas:

Si la madera a barnizar está lacada, pintada con esmalte o barnizada se recomienda el decapado de la misma con decapante o por medios mecánicos y proceder como en maderas nuevas.

Para maderas ricas en taninos (Roble y Castaño) se recomienda aplicar un fondo bloquea taninos para evitar las manchas que éstos generan. Seguidamente proceder como en maderas nuevas.

PRECAUCIONES

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Para más información consulta la hoja de seguridad del producto.

Tiempo máximo de almacenamiento es de 24 meses desde su fabricación en su envase original, perfectamente cerrado y a temperaturas entre 5-35°C.

REV. 22.02.19

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación